

檢測報告

報告編號: SZPR1309251040601C

第 1 頁 共 4 頁

委託單位: 香港商卡秀堡輝塗料有限公司台灣分公司

地 址: 新北市樹林區東順街 70 號

樣品資訊:

樣品名稱 : 5510-550100+5510-550200+PU-TS-550100+PU-TS-550200

樣品狀態 : 正常

樣品數量 : 1pc

樣品接收日期 : 2013 年 09 月 25 日

樣品檢測日期 : 2013 年 09 月 25 日

檢測要求:

測試順序	測試項目
1	酒精摩擦測試

檢測結果: 測試後目視檢查, 樣品表面有輕微磨損, 無漏底材。

主 檢: 李博

審 核: 李品品

批 准: 肖業湘

日 期: 2013.09.30

肖業湘

授權簽字人

深圳市華測檢測技術股份有限公司

報告專用章

No. 1255816215

廣東省深圳市寶安區 70 區鴻威工業園

檢測報告


報告編號: SZPR1309251040601C

第 2 頁 共 4 頁

測試樣品:

樣品編號	樣品名稱	數量
PR130925009-001	5510-550100+5510-550200+PU-TS-550100+ PU-TS-550200	1pc

測試前的樣品照片:



檢測報告

報告編號: SZPR1309251040601C

第 3 頁 共 4 頁

測試項目: 酒精摩擦測試

(1) 測試設備:

設備名稱	型號	設備編號	校準有效期
手機外殼鉛筆橡皮擦酒 精耐摩擦試驗機	MY-6602	BTTEELSZ20015	2014年01月24日

(2) 環境條件:

溫度: 23°C ; 濕度: 45%RH

(3) 測試樣品: PR130925009-001

(4) 依客戶要求, 測試條件如下:

---荷重: 450g

---次數: 100 次

---速率: 60 次/分鐘

---摩擦位置: 乳白色的面

測試照片:




檢測報告

報告編號: SZPR1309251040601C

第 4 頁 共 4 頁

測試後的樣品照片：



*** 報告結束 ***

檢測報告無批准人簽字及“報告專用章”無效，本報告檢測結果僅對受測樣品負責。未經 CTI 書面同意，不得部分複製本報告。